

СТАЙРОВИТ®

110 B

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

СТАЙРОВИТ_® **110 В** — хорошо текучая марка полистирола общего назначения с добавкой минерального масла для улучшения литьевых характеристик. Рекомендуется к применению для изготовления изделий методом литья под давлением и для нанесения глянцевого слоя на изделия из АБС пластика и ударопрочного полистирола методом коэкструзии.

ПЕРЕРАБОТКА

СТАЙРОВИТ_® **110 В** разработан для инжекционного литья. Рекомендованный интервал рабочих температур: 210-250 °C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Производство внутренних элементов холодильников, тонкостенных изделий, одноразовой посуды, канцелярских принадлежностей, упаковки CD и кассет.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Полистирол общего назначения **СТАЙРОВИТ**® должен храниться в прохладных, сухих, хорошо вентилируемых складских помещениях вдалеке от горючих материалов. Избегать длительного воздействия прямого солнечного света.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полистирол **СТАЙРОВИТ**_® соответствует действующим российским нормам по пригодности к применению в изделиях, контактирующих с пищевыми и медицинскими продуктами.

УТИЛИЗАЦИЯ

Все товары, произведенные из полистирола общего назначения $\mathbf{CTA\mathring{\mathbf{M}}POBMT}_{\otimes}$ и уже отслужившие свой срок, могут быть подвержены переработке любым современным методом утилизации.

СТАЙРОВИТ_® 110 В полистирол общего назначения

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ΠΑΡΑΜΕΤΡ ^(*)		ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЯ
Общие				
Плотность		кг/м ³	1050	ISO 1183
Насыпная плотность		кг/ м ³	650	ISO 60
Водопоглощение		%	<0.1	ISO 62
Механические				
Прочность на разрыв		МПа	41	ISO 527 ASTM D-638
Модуль упругости при растяжении		МПа	3670	ISO 527 ASTM D-638
Ударная вязкость по Изоду		КДж/м ²	2.1	ISO 180/1A ASTM D-256
Термические				
Температура размягчения по Вика	1кг-50 °С	°C	90	ISO 306 ASTM D-1525
	5кг-50 °С	°C	88	
Температурный диапазон расплава		°C	180-280	
Показатель текучести расплава		г/10 мин	10	ISO 1133 ASTM D-1238

^(*) В таблице приведены только типовые характеристики марки.